



66AB

DULUX AMBIANCE 5IN1  
DIAMOND GLOW - SIÊU BÓNG

## HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn nội thất siêu cao cấp **Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow - Siêu Bóng** khẳng định chất lượng đỉnh cao với bề mặt đẹp láng mịn và những gam màu sắc nét, độc đáo

Với các tính năng bảo vệ tối ưu, **Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow - Siêu Bóng** là giải pháp toàn diện về trang trí và bảo vệ, đem lại vẻ đẹp hoàn hảo cho ngôi nhà bạn:

- Bề mặt đẹp láng mịn
- Lau chùi vượt trội
- Che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo
- Kháng khuẩn hiệu quả
- Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

**Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow - Siêu Bóng** giúp bạn thể hiện không gian sống đậm phong cách riêng

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	1L, 5L, 15L
Màu sắc	Tham khảo bảng màu Dulux Ambiance 5in1 hoặc cây màu Dulux

## THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (62-83%), phụ gia (5-15%) và nước (12-23%). Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) <50g/L (*)
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)
Độ phủ lý thuyết (**)	Lên đến 13 - 16m <sup>2</sup> /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường (* Không áp dụng cho chất màu pha thêm (**) Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn
Bề mặt	Bóng

## CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do  
Hội đồng Công trình Xanh  
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn  
Kỹ Thuật Quốc Gia:  
QCVN 08:2020/BCT



Quy Chuẩn  
Kỹ Thuật Quốc Gia:  
QCVN 16:2023/BXD



66AB

DULUX AMBIANCE 5IN1  
DIAMOND GLOW - SIÊU BÓNG

## TƯ VẤN THI CÔNG

### Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn

### Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn

### Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm

### Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (1-2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp) (***)
Bột trét tường nội thất cao cấp Dulux	Sơn lót nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance	Sơn Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux Ambiance 5in1 Diamond Glow Siêu Bóng

(\*\*\*) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ

**Sử dụng theo Hệ thống sơn đề nghị để có bề mặt hoàn thiện bền đẹp**

### Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt
- Dùng ngay sau khi mở nắp

### Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng

## THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm

### CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi,  
Số 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM  
ĐT: (84 28) 3822 1612 - Fax: (84 28) 3824 1104



www.dulux.vn



/DuluxVn



www.nhathaudulux.vn



Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**

